

TECHNISCHE INFORMATIE

2K DuoFill

ADVANCED
TECHNOLOGY



2K watergebaseerde voegenkit. Voor het maken van een houtkit. Na droging ontstaat een houtkitmassa met een goed vulvermogen en een goede hechting.

- Buitengewone kleurechtheid ook bij exotische houtsoorten
- Hoog vulvermogen
- Slechts één kitlaag nodig bij grote voegen
- Verhindert het weglopen van de lak
- Voor alle houtsoorten
- Bijzonder geschikt voor genagelde tapis-vloeren

Toepassingsgebied:

Voor het afdichten van voegen en kleine beschadigingen op verlijmd parket en houten vloeren. Oude vloeren met brede en verontreinigde voegen, zoals op houten ondervloeren genagelde of geschroefde houten vloeren worden doorgaans niet gekit, de droge houtkit zal zeker gedeeltelijk uitbreken.



Productgegevens

Artikelnr.

11335
11336



2,5 kg



4



120

-

-

-

Opslag en transport

12 maanden houdbaar. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.



Gebruiksaanwijzing

- A-component en harder doorschudden, in de mengverhouding 9 :1 de harder toevoegen en door te schudden zorgvuldig innemen. Na het mengen 2 uur verwerkbaar, gemengd materiaal is niet lang houdbaar, bij verwerking verkleurt de drogende voegenkit wit.
- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 75%, materiaaltemperatuur +18°C tot +25°C. Werkrimte voldoende ventileren.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL Spatel / Bij nieuw gelegd parket met kleine voegen ca. 25g/m² (40m²/kg).

Droogtijd

- Afhankelijk van de grootte van de voegen na 20 tot 40 Minuten.
- Verder verwerkbaar met LOBADUR® of LOBASOL® producten na tenminste 60 min.

Gebruiksaanwijzing:

- Na het middelgrof schuren (bijv. korrel 60) en voor het fijn schuren (bijv. korrel 100).
- Product met zo fijn mogelijk schuurstof van de gebruikte houtsoort tot een pasta-achtige massa mengen.
- Hoe fijner het gebruikte schuurstof des te gemakkelijker is de voegenkit te spatelen en is de hechting in de voeg beter.
- Voor het fijn schuren wordt de gehele vloer gespateld.
- Bij grotere voegen of beschadigingen de werkwijze na droging herhalen.
- De resten zorgvuldig van het oppervlak spatelen.
- De op het oppervlak aanwezige kit na droging volledig afschuren (fijn schuren).



Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Gebruik van een grondlak of volopbouw van de lak: Het toepassen van een grondlak verbetert de verwerkingseigenschappen en garandeert een aanzetvrije- en streeploze oppervlak, bijna onafhankelijk van de houtsoort. Verdere details staan in de LOBA houtsoortenlijst in de actuele productcatalogus.

Kantenverlijming: Watergebaseerde laksystemen vertonen bijna altijd een tendens tot kantenverlijming. Om het ontstaan van onregelmatig gesorteerde voegen met de daarbij horende blokverlijming vergaand uit te sluiten zijn verschillende maatregelen noodzakelijk: Stootvaste tot vast-elastische verlijming van de parketelementen, zorgvuldig kisten van de voegen, toepassen van een geschikte grondlak zoals bijvoorbeeld LOBADUR® WS EasyPrime, voorbehandeling van het mesgedeelte van massieve delen met was die geen hechtingsproblemen met de lak veroorzaakt voor de installatie. Het nemen van maatregelen, die het binnenklimaat, vooral de relatieve luchtvochtigheid, constant houden. (Zorgvuldige voorlichting aan consumenten wordt aanbevolen). Bijzonder gevoelig zijn gebruikte vloeren met beschadigde delen, instabiele lijmen, elastisch lijm, of genagelde parketvloeren, plankenvloeren, kopshout, hoogkantlamellen, alsmede parallel gelegde parketvloeren, parket op vloerverwarming, houtsoorten met een korte houtvochtigheid uitwisseltijd zoals bijvoorbeeld beuken, ahorn.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

