



High Solid grondlak op oliebasis voor parket. Door een duidelijke kleurverdieping van het hout wordt de kleurverdieping van een geoliede vloer bereikt. Eenvoudig en zeker te verwerken, functioneert in combinatie met alle LOBADUR® WS lakken in alle glansgraden.

- Duidelijke Intensivering van de houtkleur
- Kobalt- en butanonoximevrij
- Combineert geoliede optiek met de voordelen van lakken
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Geen opruwing van het hout
- Geen kantenverlijmende werking

Toepassingsgebied:

Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is advies noodzakelijk. De kantenverlijmende werking van waterlakken wordt gereduceerd. Bij professioneel geïnstalleerd, stevig, tot vastelastisch verlijmd parket en houten vloeren treden geen blokverlijmingen op.




Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192



Productgegevens

Artikelnr.
11053



Opslag en transport
GISCODE

12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
Ö40/DD+



Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, voeg de verharder in de verhouding 5:1 toe en meng het geheel machinaal met een LOBATOOL vermenger. Indien er kleinere hoeveelheden gemengd moeten worden de LOBATOOL Mengbeker gebruiken of afwegen. Kan na het mengen gedurende 2 uur worden verwerkt.
- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 10%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 65%, materiaaltemperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed roeren.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL Spatel of LOBATOOL olieroller Microvezel 60-80 / ca. 20-40g/m² (25-50m²/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond.
Egaliseren met LOBA Normaal-pad beige.

Tussenschuren

Grondlak niet tussenschuren.

Droogtijd

- Overlakbaar na tenminste 12 uur.
- Bij droogstoringen de volledige droging afwachten.

Voor het overlakken geschikte lakken:

- 2K InvisibleProtect A.T.
- 2K Supra A.T.
- WS 2K Duo.
- WS 2K Fusion.
- WS Easy Finish.

Optionele voorbehandeling voor speciale effecten

- PreTone wit.
- PreTone bruin.
- PreTone zwart.



Gebruiksaanwijzing

Opbouwadvies voor aanbrengen met roller:

- Grondlaag met de LOBATOOL olieroller microvezel 60/80 dun met een roller aanbrengen.
- Na een inwerktijd van ca. 30-60 minuten met een eenschijfsmachine en de LOBATOOL Normaal-pad beige zorgvuldig egaliseren, overtollig materiaal volledig verwijderen.
- Minimaal 12 uur laten drogen
- LOBADUR® waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).
- Tussenschuren met een LOBATOOL schuurvlies en schuurstrips P240.
- LOBADUR® waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).

Opbouw aanbeveling verwerking met de spatel

Alleen op vloeren met dichte voegen en niet op kleurintensieve of kleurgevoelige houtsoorten toepassen.

- HS 2K Intensive A.T. met een roestvrije lakspatel zorgvuldig spatelen.
- Direct met een éenschijfsmachine en de LOBATOOL Normaal-pad beige zorgvuldig egaliseren.
- Direct daar op volgend HS 2K Intensive A.T. met een roestvrije lakspatel zorgvuldig spatelen.
- Direct met een éenschijfsmachine en een LOBATOOL Normaal-pad beige zorgvuldig egaliseren.
- Droogtijd minstens 12 uur.
- LOBADUR® waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).
- Tussenschuren met een LOBATOOL schuurvlies en schuurstrips P240.
- LOBADUR® waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).

Belangrijke aanwijzingen

Indien de houtvezels onvoldoende zijn verzadigd als gevolg van een te laag verbruik, door bijvoorbeeld slechts eenmaal te spatelen, zal een vergrijzing van het hout optreden.

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.



Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

