

WAKOL D 3202 Universele Fixeerlijm

Technische Informatie



Toepassingsgebied

Fixeerlijm voor de installatie van

- Textiel vloerbedekking met latexschuim- of synthetische rug
- CV-vloerbedekking met PVC-schuimrug of vliesrug op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

Gefixeerde vloerbedekkingen laten zich zonder beschadigingen van de ondervloer verwijderen

Bijzondere eigenschappen



1)



2)



3)



4)



5)

- Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- Geschikt voor bureaustoel wieltjes
- Geschikt op vloerverwarming

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Scheepvaartproduct volgens de richtlijn 96/98/EG Module B en D. Conformiteitsverklaring verkrijgbaar via www.wakol.de
- 3) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens RAL – UZ 113
- 4) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 5) Emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Dispersiemengsel
Materiaalsamenstelling:	Polyacrylaat-dispersie, water, vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, natuurhars
Wachttijd:	ca. 10 - 20 minuten op zuigende ondervloeren ca. 45 - 60 minuten op niet zuigende ondervloeren
Open tijd:	ca. 20 - 30 minuten afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondervloer
Reinigingsmiddel:	Water, voordat de fixeerlijm aandroogt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Temperatuur opslag:	Niet onder +5 °C, vorstgevoelig
GISCODE:	D1

EMICODE volgens GEV: EC1 PLUS

Opbrengen en verbruik⁶⁾:

Velours-roller	200 g/m ²	Getufte vloerbedekking met latexschuimrug, CV vloerbedekking
TKB A2	300 g/m ²	Textiel vloerbedekking met synthetische rug

6) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlakte structuur en het zuigend vermogen van de ondervloer

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Voor het fixeren van vloerbedekking zijn gladde ondervloeren noodzakelijk, ondervloeren die ruw zijn daarom goed voorstrijken en egaliseren. De technische informatie van de vooratrijkmiddelen en egaliseermiddelen dient te worden aangehouden.

Oude vloerbedekkingen dienen vormvast met de ondervloer verbonden te zijn en het oppervlak moet vrij zijn van was- en onderhoudsproducten.

Verwerking

De fixeerlijm voor gebruik goed oproeren. Met der veloursroller of getande lijmkam gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen, waarbij lijmopeenhopingen te vermijden zijn. De vloerbedekking na de wachttijd inleggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals nawrijven.

Verwijderen van de vloerbedekking

Voor het weer verwijderen van de vloerbedekking wordt de vloerbedekking aan de zijkant met een gladde kunststof spatel voorzichtig losgemaakt en langzaam losgetrokken. Niet te hard trekken. Bij tapijt met schuimrug blijven er schuimresten op de ondervloer achter. Fixieerlijm en eventuele schuimresten met voldoende warm water in laten weken. Na een inwerkingstijd van 30 - 60 minuten laten zich de schuim- en fixeerlijm resten zich er af krabben, met warm water nareinigen.

Attentie: Bij poreuse ondervloeren kunnen fixeerlijm resten in de poriën achterblijven. Een verbeterde verwijderbaarheid kan worden bereikt door voor te strijken met WAKOL D 3035 Dispersievoorstrijk of met WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat, 1:2 met water verdund.

Arbo- en milieubescherming

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep.

Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

Product bevat isothiazolinone en bronopol. Informatie voor allergische personen +49 (0)6331/8001-144.

Afvalverwerking

Allen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

Belangrijk

Verwerking niet onder +15 °C. WAKOL D 3202 Universele Fixeerlijm bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl.

Met deze uitgave vervalt het eerdere technische merkblad van 16.12.2014.