

Wakol D 3304

Technisch Merkblad



Linoleum Dispersielijm

Algemeen

Oplosmiddelvrije linoleumlijm op basis van acrylaatdispersies volgens DIN EN 14259

Toepassing

Geschikt voor de verlijming van:

- Linoleum vloerbedekkingen
- Kurkment vloerbedekkingen

Evenals voor:

- Doorgenaaide vloerbedekking met jute-, synthetische of viltrugzijde
- Geweven vloerbedekkingen
- Naaldviltvloerbedekkingen

op zuigende ondergronden binnenshuis.

Bijzondere eigenschappen

- Oplosmiddelvrij*
- Zeer emissiearm**
- Emissieklasse A+ volgens Frans recht
- Geschikt voor bureaustoelwielotjes
- Geschikt voor op vloerverwarming



* Oplosmiddelvrij volgens de definitie van de TRGS 610.

** Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in Emicode klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm en A+ volgens Frans recht.

Technische gegevens

Grondstofbasis: Acrylaatdispersies
Samenstelling: Polyacrylaat-Polystyreen-dispersies, water, vernettings-, verdikkings- en conserveringsmiddelen, ontschuimers, minerale vulstoffen, natuurlijke harsen.

Wakol D 3304

Technisch Merkblad



Reinigingsmiddel:	Verse lijmrestanten kunnen met water verwijderd worden.
Lijm opbrengen:	Met een getande lijmkam TKB B1 voor linoleum, kurkment, geweven en doorgenaaide vloerbedekkingen. Met een getande lijmkam TKB B2 voor naaldvilt, geweven en doorgenaaide vloerbedekkingen met grove rugzijde structuur.
Materiaalverbruik:	ca. 375 tot 425 gram/m ² , bij verlijming met lijmkam TKB B1. ca. 450 tot 500 gram/m ² , bij verlijming met lijmkam TKB B2. Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de zuigende werking van de ondergrond.
Wachttijd:	ca. 0 – 5 minuten.
Inlegtijd:	ca. 15 minuten.
Houdbaarheid:	Niet beneden +5°C, vorstgevoelig. Circa 12 maanden bij kamertemperatuur.
Emi-code:	EC 1 PLUS
Giscode:	D1.

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende- en onvlakke ondervloeren dienen daarom voorzien te worden van een laag WAKOL egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Wanneer de lijmlaag een goede aanvangshechting toont, nogmaals goed aanwrijven.

Bij zeer stugge kanten van de vloerbedekking dient de vloerbedekking verzaamd te worden tot de afbinding van de lijm is gerealiseerd.

Naden in de linoleum vloerbedekking pas na 24 uur doorharding van de lijmlaag voegen/vullen.

Wakol D 3304

Technisch Merkblad



ARBO en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen of de huid, direct met veel water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na verwerking met water en zeep. Niet in afvalwater, riool of de bodem laten komen.

Het product bevat isothiazolinone. Informatie voor allergische personen onder nummer +49 (0)6331/8001-144.

Afvalverwijdering

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Uitgeharde materiaalrestanten kunnen met het huisvuil afgevoerd worden.

Belangrijk

De opgegeven wacht- en inlegtijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden.

Verwerking niet onder + 15°C. Bij koud weer de vloerbedekking en lijm tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

Bij textielvloerbedekkingen met PUR- of PVC rugzijde dient WAKOL D 3320 eenzijdige lijm verwerkt te worden.

In verband met de grote aantal verschillende vloerbedekkingen die in de markt verkrijgbaar zijn, adviseren wij eerst een proefverlijming uit te voeren.

Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.

Lecol Chemie BV
Schutweg 6
NL - 5145 WAALWIJK
Tel: +31 (0)416 566 540
Fax: +31 (0)416 566 531
www.lecol.nl



Wakol D 3304

Technisch Merkblad

Bijzondere opmerking

De actuele technisch merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl Met deze uitgave vervalt het eerdere technische merkblad.

Uitgave: 09.12