

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersielijm voor de verlijming van vrijgegeven

- PVC-Design stroken en tegels tot max. 120 cm lang
- vlak liggende heterogene PVC- of CV vloerbedekking in banen

op ondergronden die met Wakol egalisatiemiddelen zijn geëgaliseerd en met WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat of met WAKOL D 3035 Dispersie voorstrijkmiddel zijn voorgestreekt.

Ook geschikt als contactlijm voor de verlijming van

- zachte PVC plinten
- PVC vloerbedekking op traptreden en stootborden

op voorbehandelde ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
- Aanbrengen met speciale rollers
- direct belastbaar
- Geen deuken in de vloerbedekking door het indrukken van de lijm
- geschikt voor op vloerverwarming
- geschikt voor bureaustoelwielletjes
- lange inlegtijd

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm

2) Emissie goedgekeurd bouwproduct volgens de DIBt-regels: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

3) Emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

Basismateriaal:	Dispersiemengsel
Wachtijd:	ca. 20 - 30 minuten
Inlegtijd:	ca. 180 minuten
Reinigingsmiddel:	Verse lijmresten kunnen met water verwijderd worden
Opslag temperatuur:	Niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
GISCODE:	D1

EMICODE:

EC1 PLUS

Verwerking en verbruik ⁴⁾:

Speciale roller 120 - 140 g/m² PVC Design-, CV-vloerbedekking

Contactlijm 200 - 250 g/m² zachte PVC plinten, PVC vloerbedekking

4) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De ondergrond dient met Wakol egalisatiemiddelen te worden geëgaliseerd middels een rakel. Na droging van de egaline dient deze te worden voorgestreeken met WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat (1 op 2 met water verdund) of met WAKOL D 3035 Dispersie voorstrijkmiddel. Voordat men met de lijm werkzaamheden aanvangt, dient het voorstrijkmiddel minstens 20 minuten te drogen.

Indien de ondergrond met WAKOL A 620 Anhydriet egalisatiemiddel is geëgaliseerd, dan dient een droogtijd van minimaal 48 uur aangehouden te worden. Na droging van dit egalisatiemiddel dient deze te worden voorgestreeken met WAKOL D 3040 Voorstrijk concentraat (1 op 1 met water verdund) of met WAKOL D 3035 Dispersie voorstrijkmiddel. Voordat men met de lijm werkzaamheden aanvangt, dient het voorstrijkmiddel minstens 60 minuten te drogen.

Gebruiksaanwijzing

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm voor het gebruik goed roeren. Met de speciale roller dient de lijm uit de emmer gelijkmatig aangebracht te worden op de voorgestreeken ondergrond, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. In het lijmbed moet een zichtbare rollerstructuur met een intensieve kleur zichtbaar zijn, daarom de lijm met de speciale lijmroller zonder druk aanbrengen. De vloerbedekking na voldoende wachttijd (na het volledig transparant worden van WAKOL D 3330 PVC- Design vloerbedekking lijm) inleggen en goed aanwrijven.

Na het plaatsen van de gehele vloer nogmaals met een wals nawalsen. De PVC vloer is daarna direct begaan- en belastbaar.

Bij PVC vloerbedekking met een lichte spanning in de stroken / tegels ook de rugzijde van de vloerbedekking voorzien van een dunne laag WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm en de vloerbedekking plaatsen volgens het contact procedé.

Belangrijke informatie

De opgegeven wacht- en inlegtijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %. Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden. Verwerking niet onder +15 °C. Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

PVC vloerbedekking op plaatsen met direct zonne-instraling mogen op grond van een verhoogde temperatuurbelasting alleen met WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt of met WAKOL PU 270 Polyurethaanlijm verlijmd worden. Raadpleeg de technische afdeling van Lecol.

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm ook niet toepassen op plaatsen met verhoogde kans op vochtinwerking, zoals bijv. ingangen of natte ruimten.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met het verschijnen van deze uitgave van 21.07.2016 verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekkinglijm

Lijst van de vrijgegeven PVC-Designvloerbedekkingen

Producent	Producten
AMORIM Deutschland GmbH & CO. KG	Amorim Design Vinyl
Amtico	Amtico Spacia
Belcolor	Belco-Design Floor Diamant
Bodenboss	PVC-Designbelag
Cortex	Vinatura Klebevinyl
Designflooring International	Design flooring
Fatra, a.s.	Thermofix
Forbo	Allura wood Allura stone Allura abstract
Gerflor Mipolam GmbH	Artline Creation Insight
IVC Group	Moduleo Moduleo Spirit
Jordan GmbH	Design Plus
KARNDEAN International GmbH KARNDEAN International GmbH	Lightline Conceptline Projectline
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
LSI Floors	LSI Designbelag

Producent	Producten
mFLOR	mFLOR
objectflor Art und Design Belags GmbH	Expona Design Expona Commercial Expona Domestic
PROJECT FLOORS GmbH	Light Collection Medium Collection Premium Collection
Windmüller Flooring GmbH	wineo® Designboden

Details van de betreffende vrijgaven staan in de actuele lijmadviezen. Verder staan wij voor uw technische vragen ter beschikking op +49 6331 8001-187.

Versie: 21.07.2016