

WAKOL PU 215 Parketlijm

Technisch Merkblad

Toepassingsgebied

2-componenten PU-lijm vlg. DIN EN 14293 voor de stootvaste verlijming van

- 10 mm massief parket volgens DIN EN 13227
- Mozaïek parket volgens DIN EN 13488
- Hoogkantlamel parket volgens DIN EN 14761
- Dikke stroken volgens DIN EN 13226
- Meerlaagsparket volgens DIN EN 13489
- Massieve delen volgens DIN EN 13226 en DIN EN 13990
- Kopshout RE / WE volgens DIN 68702

op zuigende en niet zuigende ondervloeren binnenshuis.

Bijzondere eigenschappen



1)



2)



3)

- voldoet aan de normen vlg. DIN EN 14293
- geschikt voor vloerverwarming

1) Connected Systems gegarandeerd in combinatie met Loba producten

2) Emissieklasse volgens Frans recht

3) Product met goedgekeurde emissiewaarden volgens DIBt-normen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155, 10-10 Parketlijm

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polyurethaan
Mengverhouding:	10,7 Gewichtsdelen comp. A + 1 Gewichtsdeel comp. B
Wachttijd:	geen
Open tijd:	ca. 90 Minuten
Verwerkingstijd:	ca. 80 Minuten
Afbindtijd:	ca. 24 uur

Oppervlaktebehandeling: na minstens 24 uur
Reiniging: WAKOL RT 5960 reinigingsdoekjes voordat de lijm afgebonden is
Houdbaarheid: 12 maanden bij kamertemperatuur
Temperatuur opslag: niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
GISCODE: Productinformatie verkrijgbaar op www.wingis.de

Opbrengen en verbruik⁴⁾:

TKB B3	850 - 1050 g/m ²	Mozaïek- en kant en klaar parket, klein formaat
TKB B5	750 - 950 g/m ²	Groter kant en klaar parket
TKB B11	1050 - 1250 g/m ²	10 mm massief parket, hoogkantlamellen, dikke stroken, kant en klaar parket klein formaat en kops hout
TKB B13	1150 - 1350 g/m ²	Groot formaat kant en klaar parket, grote dikke stroken en massieve delen
TKB B13	1400 - 1500 g/m ²	Groot formaat Meerlaagsparket, Massieve delen

4) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigend vermogen van de ondervloer

Ondervloeren

De ondervloer en de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen volgens DIN 18356. Ondervloeren moeten door en door droog, vast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigen en van onthechtende substanties zijn.

Anhydriet ondervloeren volgens de voorschriften van de producent volgens de geldige normen en merkbleden voorbehandelen en stofzuigen.

Wij bevelen aan ondervloeren met een geïntegreerde vloerverwarming voor te strijken. Droogtijd van het voorstrijkmiddel in acht houden.

Verwerking

De inhoud van de verpakking van de verharder volledig in de lijmverpakking uit laten lopen en beide componenten met een geschikt mengapparaat minstens 3 minuten intensief mixen, tot een homogene kleur ontstaat en er geen strepen meer zichtbaar zijn.

De lijm wordt gelijkmatig opgebracht met een lijmkam, waarbij lijmopeenhoping vermeden dienen te worden. Parket direct inschuiven en goed aandrukken. Opletten op voldoende lijmoverdracht aan de onderzijde van het parket

De geïnstalleerde oppervlakken dienen de eerste 4 - 6 uur niet te worden betreed.

Na de volledige afbinding kan het parket, 24 uur bij de juiste klimatologische omstandigheden, worden afgewerkt.

Gereedschappen direct na gebruik met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes reinigen. Na het afbinden kan WAKOL PU 215 Parketlijm alleen nog mechanisch verwijderd worden!

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.

Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

Bij massief parket de dikte/breedte verhouding van 1:5 niet overschrijden.

Vlekken op gelakte oppervlakken met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes volledig verwijderen voordat de lijm afgebonden is. Gedroogde lijmresten kunnen alleen nog mechanisch verwijderd worden.

Parket dat gerookt is moet voor de installatie vrij van een ammoniakgeur zijn.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 26.09.2016 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.