



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Oud Vuren

Typische kenmerken en bijzonderheden



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.



Verkleuring

Ontstaat door de insluiting van metalen deeltjes die worden verwijderd voor verdere verwerking.



Gezonde noesten

Dwarsdoorsnede van een tak (noesten), stevig verweven met de nerf van het hout die daarmee de karakteristiek van de rustieke houtkenmerken beter weergeeft. Scheuren in takken worden met zwarte lijm opgevuld. Het aantal en de grootte van de takken is slechts gedeeltelijk regelbaar door een optimale sortering van het fineer, waarmee een evenwichtige mix wordt bereikt.



Vleugel noesten

Bijzondere vorm van een noest, loopt meestal dwars op de nerf-richting van het hout.



Gebreken

Door het nadrogen van het hout, en door manipulatie van de fineren, kunnen takken uitbreken van de fineerbladen, dit creëert een open plek. We lijmen daarom de fineerbladen met een zwarte lijm om bij gebreken –zoals bijv. scheuren- een esthetische kleurstelling met dieptewerking te bereiken. De omvang van deze gebreken wordt niet gedefinieerd en kan soms zelfs enkele centimeters in afmeting bedragen.



Kleurverschillen

Kleurverschillen van individuele „stammen of balken „, soms heel groot, worden door goede sortering bij het samenvoegen in „mismatched „ afgevlakt en door verwerkers positief ontvangen. Een kleurspel blijft onvermijdelijk en draagt juist bij aan de levendigheid en de uniekheid van de grondstof.



Scheuren

Levendige en door de zwarte lijm als achtergrond aantrekkelijke eigenschap van de rustieke elementen van eiken en sparren, van klein en smal tot meer dan een meter lang en daardoor dominant in zijn verschijning. Scheuren kunnen om technische redenen gedoseerd worden naar een tweede blad om de stabiliteit van de fineerplaat in het productieproces te handhaven.

Samenvatting

Rustieke houten producten hebben een gemeenschappelijke deler – het is authentiek, echt! Dit ontstaat door de bijzondere aard van de grondstoffen, de hierboven

aangegeven, gemeenschappelijke kenmerken aangevuld met wormgaten, mechanische schade of kleurveranderingen door (verwijderde) metalen onderdelen in hout

en andere oorzaken. Bestaat de wens van de klant om individuele kenmerken te minimaliseren of juist te maximaliseren, spreek dan voor het plaatsen van bestellingen

met uw dealer. Deze zal u vakkundig informeren over de mogelijkheden.

Stand: Maart 2014
M. Kaindl KG, 5071 Wals